

PIASTRELLIAMO

ECOKOLL TECK BIANCO

Adesivo cementizio bianco professionale C2TE, a prestazioni migliorate e scivolamento verticale nullo. Per la posa di gres porcellanato, marmo e clinker.

C2TE

ECOKOLL
Teck C2 BIANCO

ADESIVO
PER PIASTRELLE
CERAMICHE
ALTA PERFORMANCE

ADESIVO BIANCO
PROFESSIONALE
PER GRES, MARMO,
E CERAMICA
A SCIVOLAMENTO
VERTICALE LIMITATO
PER INTERNI ED
ESTERNI

25 KG

ECOMIX

STAB. ISPICA (RG) +39 0932 951263
WWW.ECOMIX.IT



CARATTERISTICHE GENERALI

ECOKOLL TECK bianco è un adesivo cementizio a base di leganti ad alta resistenza, inerti selezionati, resine sintetiche con l'aggiunta di specifici additivi per migliorarne la lavorabilità e le prestazioni. Adesivo altamente performante, costituito da cemento portland ad alta resistenza, da uno specifico mix di resine composte da co-polimeri acrilici, dispersi in polvere, che migliorano l'adesione tra sottofondo e adesivo e additivo ritentore idrico, composto da etere di cellulosa altamente modificata, che migliora le prestazioni in termini di prolungamento del tempo aperto, elevata resistenza allo scivolamento, tissotropia e resistenza termica. I componenti vengono attivati al contatto con l'acqua d'impasto creando un intimo legame

tra l'adesivo, il sottofondo e i rivestimenti. La curva granulometrica opportunamente studiata per facilitare ed esaltare la lavorabilità e per consentire un ottimo livello di traspirabilità al prodotto indurito. Tali caratteristiche lo rendono particolarmente adatto, in funzione dei diversi requisiti progettuali per la posa all'esterno e all'interno di qualsiasi tipologia di pavimentazione, anche soggetta a traffico intenso. Il formato massimo delle piastrelle deve essere di 45 cm (lato maggiore), per piastrelle di dimensioni maggiori, si consiglia l'uso di **ECOKOLL FLEX** ed **ECOKOLL SPECIAL**.

ECOKOLL TECK è un prodotto pronto all'uso, occorre solo aggiungere acqua pulita nella

proporzione indicata dal produttore (28-32%, corrispondente a circa 7-8 litri di acqua per ogni sacco da 25Kg).

IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

ECOKOLL TECK viene utilizzato per la posa a parete e a pavimento, su supporti sia tradizionali che premiscelati, come: intonaci cementizi, massetti cementizi o realizzati con **ECOMASS PQ** o **ECOMASS MF**. In conformità alla norma UNI 11493, i sottofondi devono essere sufficientemente maturi da poter ricevere la posa dell'adesivo. I supporti cementizi nuovi dovranno avere già compiuto il ritiro igrometrico (almeno 15 giorni per gli intonaci e 28 giorni per i massetti, esclusi quelli realizzati con prodotti a rapido asciugamento). I supporti in gesso o i massetti in anidrite devono avere una percentuale di umidità residua inferiore al 0,5% ed è necessario trattarli preventivamente (almeno 6h prima) con apposito primer isolante tipo **ECOPLAST PR** per evitare il fenomeno di "ettringite" (reazione chimica tra i solfati presenti nel gesso e gli alluminati presenti nel cemento) possibile causa di distacco delle piastrelle dal supporto. Dovranno essere planari, coesi e solidi, uniformi, privi di polveri, sostanze grasse o vecchie vernici, asperità eccessive e di parti instabili, offrire buona resistenza meccanica e capacità adesiva.

ECOKOLL TECK può anche essere utilizzato per l'incollaggio su cartongesso purché rigidamente ancorato e supportato agli appositi telai metallici e per l'incollaggio di materiali isolanti, quali pannelli fonoassorbenti, pannelli in polistirolo e poliuretano espanso, lana di vetro o di roccia, sughero ecc. secondo le indicazioni dei produttori. E' consigliabile, in presenza di temperature elevate, effettuare i lavori nelle ore meno calde della giornata. Si consiglia di inumidire sempre il supporto prima della posa, soprattutto all'esterno.

Conservazione: circa dodici mesi se stoccato nelle confezioni originali ed in ambiente coperto e asciutto.

Fornitura: sacchi di carta da 25 Kg su pallets.

CONSIGLI

- Rispettare sempre i giunti di dilatazione strutturali e quelli marcapiano presenti. In ogni caso, durante la posa prevedere giunti perimetrali contro pareti, pilastri, cordoli ecc. che rispettino una larghezza minima di almeno 3 mm e giunti di frazionamento elastici che rispettino una larghezza minima di almeno 5 mm ed uno spessore comprendente sia l'adesivo che la piastrella. Predisporre giunti nella pavimentazione all'esterno ogni 12 mq
- E' consigliabile applicare il quantitativo di adesivo su una superficie tale da consentire la posa del rivestimento entro il limite del tempo aperto. Eventuali condizioni climatiche sfavorevoli possono ridurre notevolmente i tempi di lavorazione, in tal caso inumidire il sottofondo prima dell'applicazione dell'adesivo, per allungarne il tempo aperto, senza tuttavia farlo trasudare di umidità.
- La quantità di acqua indicata è orientativa e varia leggermente tra **ECOKOLL TECK** grigio e bianco, l'impiego di quantità maggiori non migliora la lavorabilità dell'adesivo ma può causare cali di spessore durante l'asciugamento e contribuire a ridurre l'adesione e la resistenza alla compressione e al taglio.

✓ **Adatto a tutte le pavimentazioni**

✓ **Bassissima emissione di sostanze organiche volatili VOC**

✓ **Alta lavorabilità e scorrevolezza**

PRODOTTI CORRELATI

ECOMASS LV grigio pag.12

ECOMASS MS grigio pag.14

ECOMASS MS FAST grigio pag.16

ECOMASS MF grigio pag.18

ECOMASS PQ grigio pag.20

CICLO APPLICATIVO

Versare in un recipiente pulito circa $\frac{3}{4}$ dell'acqua necessaria. Aggiungere gradualmente **ECOKOLL TECK** e impastare il prodotto con agitatore a frusta a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto privo di grumi e della giusta consistenza, utilizzando acqua pulita e senza l'aggiunta di altri prodotti, facendo attenzione a rispettare attentamente la corretta quantità d'acqua indicata dal produttore. Iniziare l'applicazione con la stesura di **ECOKOLL TECK** premendo energicamente sul sottofondo, per garantire una buona adesione al supporto. Proseguire l'applicazione stendendo l'adesivo con idonea spatola dentata. Verificare con cura che l'adesivo steso sia sempre fresco e non abbia formato la velatura superficiale, nel caso si formi la pellicola, rinfrescarlo e ripassare l'adesivo con la spatola dentata.

E' controindicato bagnare l'adesivo quando ha fatto la pellicola, in quanto l'acqua, invece di scioglierla, forma un velo antiadesivo. Completare la posa pressando e battendo le piastrelle imprimendo un debole movimento traslazionale per consentire un'uniforme distribuzione dell'adesivo sulla superficie.

La registrazione del rivestimento deve essere effettuata entro 20 minuti dalla posa. Per formati superiori ai 30cm (lato maggiore) o per pose esterne è necessario effettuare la spalmatura dell'adesivo a doppia spalmatura. L'esecuzione delle fughe può essere effettuata dopo c.ca 6h per i rivestimenti a parete e dopo 24h per i pavimenti.

VANTAGGI

L'accurata scelta di materie prime selezionate, la particolare natura morfologica degli aggregati calcarei cavati nella cava di proprietà, di altissima qualità ed elevata durezza, garantisce a chi utilizza **ECOKOLL TECK**, i seguenti vantaggi:

- ✓ Adesione superiore, con proprietà meccaniche garantite necessarie al perfetto incollaggio di rivestimenti con superficie fino a 900 cmq;
- ✓ Alta tissotropia e lavorabilità
- ✓ Il tempo aperto e il tempo di registrabilità particolarmente lunghi, agevolano le operazioni di posa;
- ✓ Bassissima emissione di sostanze organiche volatili VOC;
- ✓ Elevata capacità bagnante dell'intera superficie del rivestimento e in maniera uniforme;

DATI TECNICI

Granulometria: $\leq 0,5$ mm

Acqua d'impasto: 28 – 32 %

Consumo teorico: 2,5-4Kg/m² ca.

Tempo aperto: ≥ 30 min

Adesione a trazione iniziale: $\geq 1,2$ N/mm² EN 1348

Adesione a trazione dopo immersione in acqua: $\geq 1,0$ N/mm² EN 1348

Adesione a trazione dopo azione del calore: $\geq 1,0$ N/mm² EN 1348

Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo: $\geq 1,0$ N/mm² EN 1348

Scivolamento verticale: Assente

Conforme alla Norma EN 12004: C2TE

VOCE DI CAPITOLATO

Adesivo professionale cementizio ad alta resistenza con l'aggiunta di specifici additivi, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Di classe C2TE, tipo **ECOKOLL TECK bianco**, conforme alla norma EN 12004. Per la posa di gres porcellanato, clinker, marmo e ceramica.



AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Temperatura di impiego +5°C/+35°C;
- Supporti esenti da umidità di infiltrazioni o risalita, sporco, muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione;
- Non utilizzare su calcestruzzo soggetto a forti ritiri, metalli, legno, materiali resilienti e plastici, lastre di marmo e pietre naturali soggette ad efflorescenze o macchie;
- Non applicare con temperature elevate, in tal caso inumidire i supporti il giorno prima dell'applicazione;
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento o su superfici surriscaldate in pieno sole;
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
- Proteggere il rivestimento dalla pioggia e dal dilavamento, dall'azione del sole battente almeno per le prime 24h dalla posa e comunque fino a quando il prodotto non sia completamente indurito, almeno 5-7 giorni;
- Tenere i sacchi nelle confezioni integre, al riparo dal sole e al riparo dall'umidità.