

ECOPLAST PR

Aggrappante liquido per l'ancoraggio di intonaci e rasanti su supporti cementizi o base gesso.



CARATTERISTICHE GENERALI

ECOPLAST PR si presenta sotto forma di liquido viscoso e lattiginoso diluibile in acqua. I film induriti che si ottengono con **ECOPLAST PR** hanno una notevole elasticità, un'ottima resistenza agli alcali e non sono più riemulsionabili né in acqua fredda né in acqua calda.

Queste caratteristiche garantiscono la curabilità dell'aggrappo nel tempo e nelle condizioni più severe. L'**ECOPLAST PR** rende impermeabili le superfici trattabili e le malte con esso confezionate, rendendole inerti all'azione degli oli, dei sorbenti e di molti prodotti chimici.

ECOPLAST PR si applica a rullo o pennello, spruzzato sulla parete con una pompa a spalla, oppure in miscela con una malta.

A prodotto essiccato, per la sua elevata compatibilità, può essere rifinito con rivestimenti murali colorati o con ogni tipo di finitura e rasatura, preferibilmente tipo **ECOFINISH RF**, **ECOFINISH TB**, **ECOFINISH RL**, **ECOTHERM RB**, **ECOTHERM RG** o **ECOPLAST I**.

IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

ECOPLAST PR deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, sani ed esenti da materiali incoerenti, esenti da oli, grassi, cere, pitture a calce, film di acqua e da ogni altro materiale antiadesivo.

Indipendentemente che si usi diluito o come boiacca, è importante che la miscela da ancorare sia applicata sulla resina o sulla boiacca ancora fresca.

L'**ECOPLAST PR** e le miscele che lo contengono vanno applicati a temperature non inferiori a +2°C.

Conservazione: circa dodici mesi se stoccato nelle confezioni originali ed in ambiente coperto e asciutto.

Fornitura: Bidoncini da 10 Kg in pallet.

CONSIGLI

- Si consiglia l'uso di **ECOPLAST PR** in tutte le condizioni di scarsa aderenza del supporto da intonacare o rasare, seguendo le procedure di applicazione scritte su questa scheda tecnica.

✓ Sicuro ponte di ancoraggio

✓ Ottimo per riprese di getto

PRODOTTI CORRELATI

ECOPLAST I grigio pag.24

ECOPLAST II grigio pag.28

ECOPLAST IF grigio pag.30

ECOPLAST IB bianco pag.34

ECOPLAST IC grigio pag.36

CICLO APPLICATIVO

ECOPLAST PR in base alla destinazione d'uso si può applicare e miscelare con queste modalità:

• Impiego di **ECOPLAST PR** in combinazione con gli intonaci di fondo a base cementizia su superfici in calcestruzzo liscio: liberare la superficie da polvere, oli, cere, ecc. Aggiungere ad una parte di **ECOPLAST PR** tre parti di acqua e impastare l'intonaco di fondo (I, II, IF, IB, IC) con la miscela ed applicarlo sulle superfici in calcestruzzo fino ad uno spessore di 4-5 mm.

• Impiego di **ECOPLAST PR** come fondo isolante: ECOPLAST PR è utilizzato come fissativo prima dell'applicazione dei prodotti della linea rifiniamo (RF, TG, TB RM) va diluito con 8 – 10 parti di acqua e successivamente si applica a pennello o a rullo. L'applicazione dei prodotti suddetti va eseguita dopo 1 giorno dal trattamento con ECOPLAST PR.

• Impiego di **ECOPLAST PR** in boiacche di ancoraggio per riprese di getto e per massetti ancorati: liberare la superficie da trattare da polvere, oli, cere, ecc. Aggiungere una parte di **ECOPLAST PR** ad una parte di acqua. Impastare del cemento con tale miscela fino ad ottenere una boiacca liquida ed omogenea e stendere l'impasto sulla superficie da trattare, è necessario effettuare le successive operazioni di getto "fresco su fresco" al fine di avere un'ottima adesione.

VANTAGGI

La natura del polimero a base acrilica utilizzato rende il prodotto perfetto per uniformare l'aggancio di intonaci cementizi, gessosi o di finiture colorate o non. **ECOPLAST PR** garantisce a chi lo utilizza i seguenti vantaggi:

- ✓ Maggiore durabilità a lavoro realizzato;
- ✓ Ponte di aggancio per riprese di getto o massetti non ancorati;
- ✓ Utilizzabile sia diluito con acqua o in miscela.

DATI TECNICI

Peso specifico: 1000 Kg/l

Stato: liquido viscoso

Colore: bianco latte

Densità: min. 1,040 Kg/dm³

ph a 20°C.: 2,5 – 3,5 Kg/dm

Solubilità in acqua: totale

Stoccaggio: in luogo protetto e asciutto

Natura chimica: resina PVAC/VEOVA/ba

Resa come isolante e fissativo: 0,100 Kg/m²

Resa come aggrappante: il 5% ca. del peso dell'intonaco

Contenuto di solidi: 50%

VOCE DI CAPITOLATO

Aggrappante liquido per migliorare l'ancoraggio di intonaci e malte su supporti lisci, tipo **ECOPLAST PR**.



AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Temperatura di impiego +5°C/+35°C;
- Non applicare in caso di pioggia imminente;
- Non applicare su supporti non omogenei o su supporti inconsistenti o friabili, se non opportunamente trattati;
- Applicare il successivo strato di malta dopo l'essiccazione ma non oltre i 3 giorni;
- Tenere i contenitori nelle confezioni integre, al riparo dal sole.