

OSMOSEAL PLUS

Malta impermeabilizzante osmotica fibrorinforzata idonea per impermeabilizzare vasche e manufatti atti a contenere acqua potabile anche in contropinta, di spessore anche superiore al centimetro.

CARATTERISTICHE GENERALI

HPS OSMOSEAL PLUS è una malta osmotica a base di leganti ad alta resistenza, resine polimeriche disperse, additivi impermeabilizzanti e fibre polimeriche di rinforzo. E' applicabile in spessori da 3mm a 1,5cm, per spessori di almeno 1,0cm si applica in due mani, interponendo una rete di rinforzo dopo la prima mano. **HPS OSMOSEAL PLUS** una volta indurita (7 gg) si comporterà come una membrana semipermeabile unidirezionale, ferma l'acqua in forma liquida e permette il passaggio del vapore, blocca anche gli eventuali sali disciolti.

HPS OSMOSEAL PLUS è una malta da utilizzare per impermeabilizzare vasche, cisterne, serbatoi atte a contenere acqua potabile (Cert. 1385-2 dell'Università della Calabria secondo il D.M. 174/04) o acque nere, grazie alla elevata inerzia chimica. Può essere utilizzata anche nel caso di forte infiltrazione d'acqua nella muratura, anche in contropinta, associata ad un intonaco macroporoso deumidificante.

HPS OSMOSEAL PLUS è una malta rigida e non può essere carrabile, in tal caso bisogna prevedere un massetto a protezione. impiegabile anche come rivestimento in strutture in calcestruzzo esposte alle intemperie.

IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Prima dell'applicazione di **HPS OSMOSEAL PLUS** curarsi di aver effettuato tutte le operazioni preliminari sul supporto, in particolare: nel caso di impermeabilizzazione dall'interno di muri contro-terra, in presenza di percolazioni d'acqua concentrate, bloccare fuoriuscite d'acqua con la malta **HPS HYDROSTOP**. I supporti devono essere puliti e preparati fino a raggiungere un sottofondo sano ed aderente, nel caso di presenza di oli, grassi, vernici o efflorescenze, rimuoverle preventivamente. Bagnare a saturazione il supporto prima dell'applicazione.

CONSERVAZIONE

Circa dodici mesi se stoccato nelle confezioni originali ed in ambiente coperto ed asciutto.

FORNITURA

Sacchi da 25 Kg su pallet da 64 sacchi.

Long life Technology



CONSIGLI

- Eventuali giunti presenti nelle superfici devono essere impermeabilizzati con prodotti elastici per garantirne la tenuta.
- Eventuali irregolarità del supporto o cavità presenti nelle murature tra i laterizi, i blocchi, ecc., devono essere preparati almeno due giorni prima con opportuna malta cementizia tixotropica.

CICLO APPLICATIVO

Miscelare **HPS OSMOSEAL PLUS** per circa 3 minuti con betoniera o trapano e frusta, fino ad ottenere la consistenza corretta. Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, fare riposare la miscela per 5 minuti ed applicare manualmente o a spruzzo con idonea macchina intonacatrice.

Nel caso di applicazione manuale, la prima mano sarà data a pennello nel supporto umido, attesa qualche ora si procede con la seconda mano a spatola preferibilmente, lo spessore minimo è di 3mm. per spessori di almeno 1,0cm si applica in due mani, interponendo una rete di rinforzo dopo la prima mano. Nel caso di applicazione a spruzzo prevedere sempre almeno 2 mani applicative. Non superare i 15mm di spessore totale.

VOCE DI CAPITOLATO

Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico **HPS OSMOSEAL PLUS** per impermeabilizzazione, in presenza d'acqua in spinta negativa o positiva, di manufatti in calcestruzzo, superfici intonacate, fino ad uno spessore di 1,5cm. Il prodotto è in possesso di certificazione relativa al contatto con acqua potabile secondo il D.M. 174/2004 e successive modifiche. Il prodotto è marcato CE come rivestimento protettivo tipo C secondo la EN 1504-2, principi di intervento MC e IR.

DATI TECNICI

PROPRIETA'	RISULTATI	METODO DI TEST
Aspetto	Polvere bianca o grigia	
Consumo	1,6 kg/mq per mm di spessore	
Acqua di impasto	19 ÷ 21 %	
Tempo di lavorabilità	60 minuti	
Messa in esercizio	> 7gg	
Granulometria massima	< 1,5 mm	
Massa volumica	1,60 kg/lt	UNI EN 1015-6
Adesione al supporto	> 2,0 MPa	UNI EN 1542
Assorbimento d'acqua	<0,10 kg/(m ² ·h)	EN 1062-3
Coeff. res. passaggio al vapore	Sd < 1 m	EN ISO 7783
Conducibilità termica	1,10 W/mK	EN 1745
Reazione al fuoco	Classe E	EN 13501-1
Resistenza a compressione	> 25 MPa	
Resistenza spinta idraulica negativa	1,5 bar	UNI EN 12390/8
Resistenza spinta idraulica positiva	5,0 bar	UNI EN 12390/8
Conformità alla norma	UNI EN 1504-2 (C) MC-IR	

NOTA: I tempi indicati sono riferiti a 20 °C e 60% U.R. e vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti a temperature più elevate.

VANTAGGI

- Ottima aderenza su qualsiasi tipologia di supporto
- Resistente ad alghe, funghi e muffe
- Idrorepellente
- Certificato per il contatto con acqua potabile
- Utilizzabile su qualsiasi supporto

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Per via della normale variabilità di alcune componenti del prodotto, sono possibili lievi differenze di tonalità tra il colore del prodotto finito e quello di riferimento;
- Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata, in caso di vento e pioggia battente o imminente; su supporti affetti da umidità, gelati o in fase di disgelo o rischio gelo nelle 24 ore successive all'applicazione;
- Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti;

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.

L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta ECOMIX si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.